

Durostone középszürke (03) felületkeményítő

További információk

Telefonszám: +36 1 285 3643

E-mail: sale@profirent.hu



Technikai leírás:

Az árak Ft/Kg-ban értetődnek.

MSZEN 13813 kopásállóság: A6

A DUROSTONE kopásállóságot növelő adalékot tartalmazó, felhasználásra kész kéregerősítő szárazhabarcs.

Gyárilag előkevert osztályozott keményítő szemcséket, cement kötőanyagot, adalékokat, a színes változatoknál pigmentet tartalmaz.

Alkalmas friss monolit betonpadlók, cementesztrichek kopásállóságának fokozására.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- raktárak
- teremgarázsok
- gyártócsarnokok
- gabonátárolók

ELSŐDLEGES JELLEMZŐK

- jó kopásállóság
- kiváló ár/érték arány
- olajálló
- pormentes
- könnyen takarítható
- széles színválaszték

TERMÉKLEÍRÁS

A DUROSTONE átlagos teherforgalomnak kitett kül-, és beltéri padlók készítésére ajánlott. Alkalmazása jelentősen növeli a padló élettartamát.

A natúrszürkén kívül tizennégy további színben kapható. Igény esetén egyedi színek gyártása is lehetséges. A DUROSTONE standard és PLUS* változatokban is kapható.

JELLEMZŐK

- Kopásálló felület
- Könnyen tisztítható és karbantartható
- Pormentes
- Olajálló, de nem foltálló
- Csúszásmentes
- Gazdaságos
- Homogén, esztétikus, fényes felület
- Élelmiszeripari környezetben is használható
- Nem éghető

UTÓKEZELÉS

A DUROSTONE padlót a simítás után védeni kell a gyors kipárolgás ellen, mely repedéseket okozhat. Utókezeléshez a DUROCURING vagy DUROSEAL párazáró folyadék javasolt.

FUGAKÉPZÉS

A dilatációs és munkahézagok kialakításához a DUROCUT gyémántvágó korongot ajánljuk. A végleges fugakitöltésig DUROPLAST fugaszalaggal lehet a hézagok széléit megvédeni a mechanikai sérülések ellen.

A végleges fugakitöltéshez DUROFLEX PU pasztát és DUROFOAM háttérkitöltő profilt javasolunk.

MŰSZAKI ADATOK

Kopásállóság MSZ EN 13892-3 szerint: A6

Nyomószilárdság: ≥ 70 N/mm² 28 napos korban

Hajlító- húzószilárdság: ≥ 7 N/mm² 28 napos korban

7-es keménység MOHS skála szerint

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A kéregerősítő bedolgozása a padló készítésével egy időben történik, mely által biztosított a DUROSTONE

TELEPHELYEINK:

- Budapest, Nagykőrösi út ■ Budapest, Hunyadi János út ■ Budapest, Bogáncs utca ■ Debrecen, Gizella utca
- Székesfehérvár, Kukorica utca ■ Győr, Fehérvári út ■ Kaposvár, Raktár utca ■ Kecskemét, Szent István körút
- Miskolc, Fonoda utca ■ Pécs, Légszeszgyár utca ■ Szeged, Dorozsmai út ■ Nyíregyháza, Simai út
- Szekszárd, Bátaszéki út ■ Budapest, Száva utca ■ Békéscsaba, Trófea utca ■ Szombathely, Szerviz út
- Veszprém, Piramis utca ■ Zalaegerszeg, Malom utca ■ Budaörs, Malomkő utca ■ Paks, Vasút utca